

T/IMAALE

内蒙古农牧业产业化龙头企业协会团体标准

T/IMAALE 001-2017

全国团体标准信息平台

内蒙古白山羊绒

Inner Mongolia white cashmere

全国团体标准信息平台

2017年12月22日发布

2018年2月1日实施

内蒙古农牧业产业化龙头企业协会发布

前 言

本标准按照 GB/T1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由内蒙古农牧业产业化龙头企业协会提出并归口。

本标准起草单位：内蒙古农牧业产业化龙头企业协会羊绒产业分会。

本标准参与起草单位：内蒙古自治区纤维检验局、内蒙古自治区农牧业科学院、内蒙古自治区畜牧工作站。

本标准主要起草人：刘俊青、李阳、张志、李丰、郑浩生、袁文勇、郝续宽、冀北平、鲁耀武、程旭东、王风之。

全国团体标准信息平台

内蒙古白山羊绒

1 范围

本标准规定了内蒙古白山羊绒的术语和定义、品种、技术要求、试验方法、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于内蒙古白山羊绒的分等分级、质量评定、交易定价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18267 山羊绒

NY 623 内蒙古白绒山羊

DB15/ 158 罕山白绒山羊

DB15/9 乌珠穆沁白山羊

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

内蒙古绒山羊 Inner Mongolia down producing goat

内蒙古绒山羊主要包括内蒙古白绒山羊（阿尔巴斯型、二郎山型、阿拉善型）和罕山白绒山羊、乌珠穆沁白山羊。

3.2

内蒙古白山羊绒 Inner Mongolia white cashmere

从内蒙古绒山羊身上取得的，以下层绒毛为主附带有少量自然杂质的、未经加工的白色绒毛纤维。

3.3

品质比差 The quality of contrast

山羊绒产品品质之间的差异比率。

4 品种

4.1 内蒙古白绒山羊（阿尔巴斯型、二郎山型、阿拉善型）应符合 NY 623 的规定。

4.2 罕山白绒山羊应符合 DB15/158 的规定。

4.3 乌珠穆沁白山羊应符合 DB15/9 的规定。

5 技术要求

5.1 等级划分及品质比差

应符合表1的规定。

表1 等级划分及品质比差

级别	平均直径 c (μ m)	手扯长度 b (mm)	等级	品质比差
超细级	≤14.0	≥60	特等	200%
		≥40	一等	160%
		34≤, <40	二等	150%
		<34	三等	140%
特级	14.0<, ≤14.5	≥40	一等	130%
		34≤, <40	二等	125%
		<34	三等	120%
一级	14.5<, ≤15.0	≥42	一等	115%
		36≤, <42	二等	110%
		<36	三等	105%
二级	15.0<, ≤15.5	≥42	一等	100%
		36≤, <42	二等	95%
		<36	三等	90%
三级甲	15.5<, ≤16.0	≥44	一等	85%
		38≤, <44	二等	80%
		<38	三等	75%
三级乙	16.0<, ≤16.5	≥42	一等	70%
		32≤, <42	二等	65%
		<32	三等	60%
四级	>16.5	-----	-----	50%

5.2 公量计算

山羊原绒公量计算按 GB 18267 执行。

6 试验方法

6.1 平均直径按照 GB 18267 进行。

6.2 手扯长度按照 GB 18267 进行。

6.3 净绒率试验按照 GB 18267 进行。

7 标志、包装、运输、贮存

7.1 标志

标志除需符合GB 18267的要求外，还应标T/IMAAL。

7.2 包装

包装应符合GB 18267的要求。

7.3 运输

运输应符合GB 18267的要求。

7.4 贮存

贮存应符合GB 18267的要求。
