

木材电子交易团体标准

T/GTIA 7.3—2019

木材及木制品交易规范体系 第3部分：胶合板商品报价

Standard trading system for timber and wooden products
Part 3: Merchandise pricing standard of Plywood

2019-10-18 发布

2019-10-28 实施

广东省木材行业协会 发布

前 言

T/GTIA 7—2019《木材及木制品交易规范体系》按部分发布，分为29个部分：

- 第1部分：中密度纤维板商品报价；
- 第2部分：刨花板商品报价；
- 第3部分：胶合板商品报价；
- 第4部分：细木工板商品报价；
- 第5部分：装饰单板贴面人造板商品报价；
- 第6部分：浸渍胶膜纸饰面板商品报价；
- 第7部分：混凝土模板用胶合板商品报价；
- 第8部分：混凝土模板用竹胶合板商品报价；
- 第9部分：指接板商品报价；
- 第10部分：地板坯料商品报价；
- 第11部分：实木地板商品报价；
- 第12部分：实木复合地板商品报价；
- 第13部分：浸渍纸层压木质地板商品报价；
- 第14部分：竹地板商品报价；
- 第15部分：仿古地板商品报价；
- 第16部分：国产原木商品报价；
- 第17部分：进口原木商品报价；
- 第18部分：国产锯材商品报价；
- 第19部分：进口锯材商品报价；
- 第20部分：红木商品报价；
- 第21部分：重组装饰材商品报价；
- 第22部分：重组装饰单板商品报价；
- 第23部分：楼梯板商品报价；
- 第24部分：刨切单板商品报价；
- 第25部分：封边条商品报价；
- 第26部分：防腐木商品报价；
- 第27部分：凹枋商品报价；
- 第28部分：木门商品报价；
- 第29部分：木线条商品报价；

本部分为T/GTIA 7—2019的第3部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本部分由广东省木材行业协会提出并归口。

本部分主要起草单位：广东广物木材产业有限公司（广东鱼珠国际木材市场）、广东省木材行业协会、广东鱼珠木材检测有限公司、广东鱼珠木材电子商务有限公司

T/GTIA 7.3-2019

本部分参与起草单位：华南农业大学、上海福人投资集团有限公司（上海福人国际木材交易中心）、四川岷江物流有限公司（四川大西南建材城·青白江国际木材交易中心）、临沂商城有限责任公司（临沂东证商品交易中心）、陕西东岭现代物流有限公司（陕西西北木材交易市场）、满洲里联众中俄林产品交易有限责任公司（满洲里国际木材交易市场）、浙江联信汇业仓储有限责任公司（东阳市横店名贵木材交易中心）、河北联信汇业仓储集团有限公司（中国国际红木交易基地）、福建省联信汇业仓储有限责任公司（仙游县红木城红木交易中心）、深圳联信汇业仓储有限公司（深圳市观澜新阳光市场）、佛山市南海区九江鱼珠木材市场有限公司（大转湾鱼珠国际木材夹板市场）、江西鱼珠木材市场有限公司（江西鱼珠木材市场）、东莞市鱼珠木材有限公司（东莞市鱼珠木材加工交易中心）、广东中山鱼珠木材产业有限公司（中山大涌鱼珠木材产业园）。

本部分主要起草人：张健民、高振忠、万由庆、何仕海、刘强、潘华、佟学军、田雷、张宇、周发扬、姚壁科、陆英、刘国雄、高鸿江、王珏、赵海龙、张维陈、甄景瑞等。

本部分首次发布。

木材及木制品交易规范体系

第3部分：胶合板商品报价

1 范围

本标准规定了木材及木制品联盟市场商品报价术语和定义、分类、报价要素与规范、价格采集与发布规范、价格分类、与相关标准的一致性、商品安全、折扣或优惠、结算与支付、数量、验收、交付、服务、仲裁等。

本标准适用于木材及木制品联盟市场胶合板商品报价。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用成为本标准的条款。标注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，但使用本标准的各方宜探讨使用这些引用文件最新版本的可能性。未标注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828 计数抽样检验程序

GB/T 9846 胶合板

GB/T 16734 中国主要木材名称

GB/T 18259 人造板及其表面装饰术语

GB/T 18513 中国主要进口木材名称

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

WB/T 1038 中国主要木材流通商品名称

ISO 1096 Plywood —Classification

ISO 1097 Plywood —Measurement of dimensions of panels

ISO 1098 Veneer plywood for general use -- General requirements

3 术语和定义

GB/T 2828、GB/T 9846、GB/T 16734、GB/T 18259、GB/T 18513、GB 18580、WB/T 1038、ISO 1096、ISO 1097、ISO 1098 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1 分销

分散到代理商或销售点销售的一种销售行为。

3.2 批量

一批的量，指一次性采购或销售（交易）商品较大或成批的量。

3.3 先货后款

通过木材及木制品联盟市场作为担保的第三方，采购方先提货，在约定的时间内偿付货款的一种交易行为。结算价格以提货日报价为基准。

3.4 先款后货

通过木材及木制品联盟市场作为担保的第三方，采购方先付货款，在约定的时间内提货的一种交易行为。结算价格以付款日报价为基准。

3.5 期票

到规定日期才能领取商品或货币的票据。

3.6 信用结算

以木材及木制品联盟市场为信用担保方的一种结算方式。

3.7 贷款结算

木材及木制品联盟市场为采购方贷付的一种结算方式。

4 分类

4.1 按外形和形状分:

- a) 平面的
- b) 成型的

4.2 按耐久性分

- a) 干燥条件下使用
- b) 潮湿条件下使用
- c) 室外条件下使用

4.3 按用途分

- a) 普通胶合板
- b) 特种胶合板, 如航空用桦木胶合板、铁路客车用胶合板等

5 报价要素与规范

5.1 商品名称

报价应标注商品名称。胶合板宜标出使用的木材名称。必要时可标出芯板或背板所用木材名称。所用木材的名称应符合 GB/T 16734、GB/T 18513 或 WB/T 1038 的规定。GB/T 16734、GB/T 18513 和 WB/T 1038 未收录的木材名称宜按本标准本条规定进行标注。当所用木材树种有两种及两种以上或无法辨认时可用杂木表示, 如“进口杂木”、“国产杂木”。

5.2 规格

报价应标注商品规格。规格宜采用长×宽×厚方式标注, 单位: mm, 允许采用其它公制或英制单位标注。如无特别标注, 长×宽: 2440×1220, 报价指出厚度即可。

5.3 等级及适用的标准或规范

报价应标注商品质量等级及适用的标准或规范和甲醛释放量等级。木材及木制品联盟市场胶合板按材质缺陷和加工缺陷分成优等品、一等品和合格品三个等级。外观质量等级规范见表 1, JPIC(1968) 普通胶合板外观质量等级规范见资料性附录 A; 木材及木制品联盟市场甲醛释放量等级分为 E₀、E₁、E₂, 其等级规范见表 2。

表1 木材及木制品联盟市场胶合板外观质量等级规范
阔叶树材胶合板外观分等允许缺陷

检量缺陷名称	检量项目	面板			背板
		胶合板等级			
		优等品	一等品	合格品	
(1)针节	—	允许			
(2)活节	最大单个直径/mm	10	20	不限	
(3)	半活节、死节、夹皮	不允许	4	6	不限
	半活节		15(自5以下不计)	不限	
	死节		4(自2以下不计)	15	不限
	夹皮		20(自5以下不计)	不限	
(4)木材异常结构	—	允许			
(5)裂缝	最大单个宽度/mm	不允许	1.5 椴木 0.5	3 椴木1.5 南方材4	6
	单个最大长度/mm		200 南方材250	400 南方材450	800 南方材 1000

续表

检量缺陷名称	检量项目	面板			背板
		胶合板等级			
		优等品	一等品	合格品	
(6)虫孔、排钉孔、孔洞	单个最大直径/mm	不允许	4	8	15
	每平方米板面上个数		4	不呈筛状不限	
(7)变色 ^a	不超过板面积的百分比/(%)	不允许	30	不限	
			注1:浅色斑条按变色计。 注2:一等品板深色斑条宽度不得超过2mm,长度不得超过20mm, 注3:桦木除优等品板外,允许有伪心材,但一等品板的色泽应调和 注4:桦木一等品板不允许有密集的褐色或黑色髓斑。 注5:优等品和一等品板的异色边心材按变色计。		
(8)腐朽	—	不允许	允许有不影响强度的初腐象征,但面积不超过板面的1%		允许有初腐
(9)表板拼接离缝	单个最大宽度/mm	不允许	0.5	1	2
	单个最大长度为板长的百分比/(%)		10	30	50
	每米板宽内条数		1	2	不限
(10)表板叠层	单个最大宽度/mm	不允许	8		10
	单个最大长度为板长的百分比/(%)		20		不限
(11)芯板叠离	紧贴表板的芯板叠离	不允许	2	8	10
			2	不限	
	其他各层离缝的最大宽度/mm		10		
(12)长中板叠离	单个最大宽度/mm	不允许	10		—
(13)鼓泡、分层	—	不允许			
(14)凹陷、压痕、鼓包	单个最大面积/mm ²	不允许	50	400	不限
	每平方米板面上个数		1	4	
(15)毛刺沟痕	不超过板面积的百分比/(%)	不允许	1	20	不限
	深度不得超过/mm		0.2	不允许穿透	
(16)表板砂透	每平方米板面上/mm ²	不允许		400	不限
(17)透胶及其他人为污染	不超过板面积的百分比/(%)	不允许	0.5	30	不限

续表

检量缺陷名称	检量项目	面板			背板
		胶合板等级			
		优等品	一等品	合格品	
(18)补片、补条	允许制作适当且填补牢固的,每平方米板面上的数	不允许	3	不限	不限
	累计面积不超过板面积的百分比/(%)		0.5	3	
	缝隙不超过/mm		0.5	1	2
(19)内含铝质书钉	—	不允许			
(20)板边缺损	自公称幅面内不超过/mm	不允许		10	
(21)其他缺陷	—	不允许	按最类似缺陷考虑		

针叶树材胶合板外观分等允许缺陷

检量缺陷名称	检量项目	面板			背板	
		胶合板等级				
		优等品	一等品	合格品		
(1)针节	—	允许				
(2)	活节、半活节、死节、	每平方米板上总个数	5	8	10	不限
	活节	最大单个直径/mm	20	30(自10以下不计)	不限	
	半活节、死节	最大单个直径/mm	不允许	5	30(自10以下不计)	不限
(3)木材异常结构	—	允许				
(4)夹皮、树脂道	每平方米板面上总个数	3	4(自10以下不计)	10(自15以下不计)	不限	
	单个最大长度/mm	15	30	不限		
(5)裂缝	单个最大宽度/mm	不允许	1	2	6	
	单个最大长度/mm		200	400	1000	
(6)虫孔、排钉孔、孔洞	最大单个直径/mm	不允许	2	6	15	
	每平方米板面上个数		4	10(自3mm以下不计)	不呈筛孔状不限	
(7)变色 ^a	不超过板面积的百分比/(%)	不允许	浅色10	不限		
(8)腐朽	—	不允许		允许有不影响强度的初腐象征,但面积不超过板面积的1%	允许有初腐	

续表

检量缺陷名称	检量项目		面板			背板	
			胶合板等级				
			优等品	一等品	合格品		
(9)树脂漏(树脂条)	单个最大长度/mm		不允许	150	不限		
	单个最大宽度/mm			10			
	每平方米板面上的个数			4			
(10)表板拼接离缝	单个最大宽度/mm		不允许	0.5	1	2	
	单个最大长度为板长的百分比/(%)			10	30	50	
	每米板宽内条数			1	2	不限	
(11)表板叠层	单个最大宽度/mm		不允许			2	10
	单个最大长度为板长的百分比/(%)					20	不限
(12)芯板叠离	紧贴表板的芯板叠离	单个最大宽度/mm	不允许	2	4	10	
		每米板宽内条数		2	不限		
	其他各层离缝的最大宽度/mm			10		—	
(13)长中板叠离	单个最大宽度/mm		不允许	10	—		
(14)鼓泡、分层	—		不允许				
(15)凹陷、压痕、鼓包	单个最大面积/mm ²		不允许	50	400	不限	
	每平方米板面上个数			2	6		
(16)毛刺沟痕	不超过板面积的百分比/(%)		不允许	5	20	不限	
	深度不超过/mm			0.5	不允许穿透		
(17)表板砂透	每平方米板面上/mm ²		不允许		400	不限	
(18)透胶及其他人为污染	不超过板面积的百分比/(%)		不允许	1	不限		
(19)补片、补条	允许制作适当且填补牢固的,每平方米板面上的数		不允许	6	不限		
	累计面积不超过板面积的百分比/(%)			1	5	不限	
	缝隙不超过/mm			0.5	1	2	
(20)内含铝质书钉	—		不允许			—	
(21)板边缺损	自公称幅面内不超过/mm		不允许		10		
(22)其他缺陷	—		不允许	按最类似缺陷考虑			

热带阔叶树材胶合板外观分等允许缺陷

检量缺陷名称	检量项目	面板 胶合板等级			背板	
		优等品	一等品	合格品		
(1)针节	—	允许				
(2)活节	最大单个直径/mm	10	20	不限		
(3)	半活节、死节	每平方米板上总个数	3	5	不限	
	半活节	最大单个直径/mm	不允许	10(自5以下不计)		不限
	死节	最大单个直径/mm		4(自2以下不计)	15	不限
(4)木材异常结构	—	允许				
(5)裂缝	单个最大宽度/mm	不允许	1.5	2	6	
	单个最大长度/mm		250	350	800	
(6)夹皮	每平方米板面上总个数	不允许	2	4	不限	
	单个最大长度/mm		10(自5以下不计)	不限		
(7) 蛀虫造成的缺陷	虫孔	不允许	每平方米板面上个数	8(自1.5mm以下不计)		不允许呈筛孔状
			单个最大直径/mm	2		
	虫道		每平方米板面上个数	2		
			单个最大长度/mm	10		
(8)排钉孔、孔洞	单个最大直径/mm	不允许	2	8	15	
	每平方米板面上个数		1	不限		
(9)变色 ^a	不超过板面积的百分比/(%)	不允许	5	不限		
(10)腐朽	—	不允许		允许有不影响强度的初腐象征,但面积不超过板面积的1%	允许有初腐	
(11)表板拼接离缝	单个最大宽度/mm	不允许	1		2	
	单个最大长度,相对于板长的百分比/(%)		30		50	
	每米板宽内条数		2		不限	
(12)表板叠层	单个最大宽度/mm	不允许	2		10	
	单个最大长度,相对于板长的百分比/(%)		10		不限	
(13)芯板叠离	紧贴表板的芯板叠离	不允许	单个最大宽度/mm	2	4	10
			每米板宽内条数	2	不限	
	其他各层离缝的最大宽度/mm		10		—	
(14)长中板叠离	单个最大宽度/mm	不允许	10		—	

续表

检量缺陷名称	检量项目	面板			背板
		胶合板等级			
		优等品	一等品	合格品	
(15)鼓泡、分层	—	不允许			—
(16)凹陷、压痕、鼓包	单个最大面积/mm ²	不允许	50	400	不限
	每平方米板面上个数		1	4	
(17)毛刺沟痕	不超过板面积的百分比/(%)	不允许	1	25	不限
	最大深度/mm		0.4	不允许穿透	
(18)表板砂透	每平方米板面上/mm ²	不允许		400	不限
(19)透胶及其他人为污染	不超过板面积的百分比/(%)	不允许	0.5	30	不限
(20)补片、补条	允许制作适当且填补牢固的,每平方米板面上的个数	不允许	3	不限	不限
	累计面积不超过板面积的百分比/(%)		0.5	3	
	最大缝隙/mm		0.5	1	2
(21)内含铝质书钉	—	不允许			
(22)板边缺损	自公称幅面内不超过/mm	不允许		10	
(23)其他缺陷	—	不允许	按最类似缺陷考虑,不影响使用		
注1:髓斑和斑条按变色计。					
注2:优等品和一等品的异色边心材按变色计。					

表2 木材及木制品联盟市场胶合板甲醛释放量等级规范

产品名称	试验方法	限量值	使用范围	限量 ^a 标志
胶合板	干燥器法	≤0.5 mg/L	可直接用于室内	E ₀
		≤1.5mg/L	可直接用于室内	E ₁
		≤5mg/L	必须饰面处理后可允许用于室内	E ₂
E ₀ 、E ₁ 为可直接用于室内的人造板, E ₂ 为必须饰面处理后允许用于室内的人造板。				

5.4 CARB 认证

报价应标注商品是否通过CARB认证。若已通过,需标注通过的阶段。各阶段甲醛释放量规范见表3。

表3 木材及木制品联盟市场胶合板CARB认证各阶段甲醛释放量等级规范

阶段	方法	甲醛释放限量		备注
P1	小型气候箱或干燥器法	0.08ppm		2009-01-01起生效
P2		0.05ppm		2010-01-01起生效
超低甲醛		ULEF(目标值)	0.04ppm	—
		ULEF(上限值)	0.05ppm	—
无甲醛		ULEF(目标值)	0.04ppm	—
		ULEF(上限值)	0.05ppm	—

5.5 用途

报价应标注商品的用途。商品用途依照本标准4.3节标注。

5.6 品牌和报价商

报价应标注商品品牌和报价商。

5.7 单位

报价应标注商品的计量单位，宜按元/张或元/m³进行标注。

5.8 日期

报价应标注日期，日期格式为：年-月-日；如2019-08-08。

5.9 运输

报价宜说明是否包含运输与装卸费用。

5.10 结算与支付方式

报价宜说明货款的结算与支付方式。木材及木制品联盟市场结算与支付方式见本标准第11章。

5.11 交付方式

报价宜说明商品的交付方式。宜按木材及木制品联盟市场内交付、卖方工厂交付、买方指定地点交付进行说明。

6 价格采集与发布规范

6.1 价格采集

价格来源、方法、渠道应可靠，价格采集要素应与本标准规定的报价要素一致并符合本标准第5章中的相关规定。

6.2 商品报价表

商品报价表见资料性附录B。附录B表格中的各报价要素应符合本标准第5章中的相关规定。

7 价格分类

木材及木制品联盟市场胶合板宜按以下分类进行报价：

7.1 基准价格

木材及木制品联盟市场报价表上的价格。

7.2 零售价格

木材及木制品联盟市场内出售最小单位胶合板的价格。其报价高于基准价格。

7.3 小批量价格

木材及木制品联盟市场内出售较小批量胶合板的价格。

7.4 大批量价格

木材及木制品联盟市场内出售较大批量胶合板的价格。

7.5 分销价格

针对分销商的销售价格。

7.6 常期客户价格

与木材及木制品联盟市场签定常期供货合同客户的价格。执行合同价格。

8 与相关标准的一致性

在木材及木制品联盟市场出售的胶合板的质量要求和认证宜执行木材及木制品联盟市场采用的标准。如有与木材及木制品联盟市场采用的标准规定的质量和认证不一致的产品，宜在报价中进行说明，采用的标准包括国家标准、企业标准、国际标准、欧洲标准、FSC认证、CARB认证、行业标准及其它标准或规定。

8.1 国家标准

产品质量要求符合GB/T 9846和GB 18580的相关规定。

8.2 企业标准

产品质量要求符合经技术监督局备案的企业标准的相关规定。

8.3 国际标准

产品质量要求符合ISO 1096、ISO 1097和ISO 1098 的相关规定。

8.4 欧洲标准

产品质量要求符合欧洲标准规定的相关规定。

8.5 FSC认证

产品要求应符合FSC认证程序的相关规定。

8.6 CARB认证

产品质量符合CARB认证要求。

8.7 行业标准

产品质量要求符合经国家标准化管理委员会备案的行业标准的相关规定。

8.8 其它标准或规定

产品质量要求应符合以上标准范围外的其它标准或规定。

9 商品安全

报价中的室内用胶合板甲醛释放量等级应符合木材及木制品联盟市场胶合板甲醛释放量等级规范。

10 折扣或优惠

在鱼珠木材网或木材及木制品联盟市场频繁、大量交易的客户可享受价格折扣或其它优惠。

11 结算与支付

在木材及木制品联盟市场进行的交易可以选择以下方式进行结算与支付：

11.1 现金结算

以现金的形式进行结算。

11.2 支票结算

以支票的形式进行结算。支票包括普通支票、现金支票和转帐支票。以采购方资金到销售方的帐户视为结算过程完成。

11.3 期票结算

根据供需双方的协议，可以采用期票的方式进行结算。木材及木制品联盟市场可以按约定协议条款作为担保方，并承担可能给双方带来的结算风险。这种结算方式在供、需、担保方签署相应的协议并生效后即可视为完成结算。

11.4 信用证结算

木材及木制品联盟市场所售胶合板商品，可以采用信用证结算。信用证结算的价格由供需双方在基准报价的基础上进行浮动。但在信用证中至少应对以下条款进行说明：

- (1)对信用证本身的说明。如其种类、性质、有效期及到期地点。
- (2)对货物的要求。根据合同进行描述。
- (3)对运输的要求。
- (4)对单据的要求，即货物单据、运输单据、保险单据及其它有关单证。
- (5)特殊要求。
- (6)开证行对受益人及汇票持有人保证付款的责任文句。
- (7)银行间电汇索偿条款。
- (8)不符合国内法律规定或不属我国法律管辖的信用证交易不在本标准的范围内。

11.5 信用结算

木材及木制品联盟市场可以为供需双方提供信用结算。即木材及木制品联盟市场可为供、需双方办理垫付业务。在供方、需方与木材及木制品联盟市场签署相应的合同后，即可根据相应的合同条款进行胶合板商品的交易。

11.6 贷款结算

木材及木制品联盟市场可以为采购方代为办理贷款业务。在采购方与木材及木制品联盟市场办理规定的手续后，即可根据协议采购市场中出售的胶合板商品。

11.7 抵押结算

木材及木制品联盟市场可为交易双方办理抵押采购。采购方可以用拥有合法的抵押物通过木材及木制品联盟市场进行抵押结算交易。

12 数量

木材及木制品联盟市场胶合板交易数量宜符合以下约定类型：

12.1 现货数量

可用于现货交易的胶合板数量。

12.2 期货数量

在某一时期内可以进行交易的胶合板数量。报价应注明交易期限。

12.3 合同数量

按合同约定可进行交易的胶合板数量。

13 验收

13.1 验收依据

除供需双方约定外，验收宜按实际报价中木材及木制品联盟市场采用的标准作为依据。

13.2 抽样

除供需双方约定外，抽样方法宜按实际报价中木材及木制品联盟市场采用的标准规定执行。

13.3 检验项目

除供需双方约定外，检验项目宜按实际报价中木材及木制品联盟市场采用的标准规定执行。

13.4 检验结论

除供需双方约定外，检验结论宜按实际报价中木材及木制品联盟市场采用的标准规定执行。

13.5 复检

除供需双方约定外，复检宜按实际报价中木材及木制品联盟市场采用的标准规定执行。

13.6 其他

实际报价中木材及木制品联盟市场采用的标准未进行规定的验收项目按合同规定执行。

14 交付

木材及木制品联盟市场胶合板交付方式宜符合以下约定类型：

14.1 现货交付

完成结算程序后在木材及木制品联盟市场内立即进行的胶合板商品交付活动。

14.2 期货交付

完成结算程序后的一定时间内再进行的胶合板商品交付的活动。

14.3 合同交付

按供需双方合同规定进行的胶合板商品交付活动。

15 服务

15.1 质量保证期

木材及木制品联盟市场所售胶合板商品实行交付验货制度，即在交付过程中进行货品检验验收。

15.2 售后服务

木材及木制品联盟市场对所售胶合板商品实行产品质量的跟踪服务制度，对所售胶合板商品在使用过程中出现的问题进行跟踪，如出现质量问题，并查确属销售方责任的情况下，将在木材及木制品联盟市场相关网上予以公布。

16 仲裁

依木材及木制品联盟市场商品报价标准进行交易产生的纠纷，质量部分以广东省木材与木材制品产品质量监督检测站检测结论作为仲裁最终依据；其它部分如不能协商一致，以当地法院判决为终审判决。

资料性附录A:

表4 JPIC(1968)普通胶合板外观质量等级规范

缺陷种类	检验项目		面板		背板
			BB级	CC级	
死节	最大直径		20	25	允许
节孔	未修补的节孔最大直径		4	5	40
	经修补的节孔最大直径		13	15	
虫孔	针形虫孔		不密集	不密集	允许
	须修补, 线形虫孔最大长度		16	17	允许
变色			不显著	不密集	允许
腐朽			无	无	极轻微
洞孔	须修补, 最大直径		10	13	40
裂缝	未修补	裂长1/2处宽度	2	3	7
		长度不超过板长的	10%	15%	25%
	经修补	裂长1/2处宽度	4	5	13
		长度不超过板长的	15%	20%	25%
芯板空隙	深度20mm以上, 最大宽度		5	6	
芯板重叠	影响到板面, 最大宽度		5	6	
拼接	色泽调和, 拼缝最大宽度		1	2	4
皱纹			无	无	
压痕	检验其长度和宽度		无	无	无
板断	横断宽度		0	0	0
板边缺损	检验其最大长度和宽度		无	无	无
鼓泡脱胶			无	无	无
旋切粗糙	不显著, 其面积不超过板面的		10%	15%	轻微
砂透			无	无	轻微
残留胶带纸	检量其长度		无	无	允许
污染			不严重	不严重	轻微
其他缺陷			不严重	不严重	轻微

资料性附录B:

表 5 木材及木制品联盟市场胶合板商品报价表

商品名称	规格	质量等级	适用标准或规范	甲醛释放量等级	CARB 认证	用途	品牌	报价商	单位	价格	报价时间

注：以上的报价一般是指下列情况下的价格：
 1 结算方式：现金结算。
 2 交易数量：小批量(零售价格)。
 3 交付方式：木材及木制品联盟市场内交付。
 4 运费：不含。
 报价详情请咨询报价商。