

木材电子交易团体标准

T/GTIA 7.13—2019

木材及木制品交易规范体系

第 13 部分：浸渍纸层压木质地板商品报价

Standard trading system for timber and wooden products

Part 13: Merchandise pricing standard of Laminate floor covering

2019-10-18 发布

2019-10-28 实施

广东省木材行业协会 发布

前 言

T/GTIA 7—2019《木材及木制品交易规范体系》按部分发布，分为29个部分：

- 第1部分：中密度纤维板商品报价；
- 第2部分：刨花板商品报价；
- 第3部分：胶合板商品报价；
- 第4部分：细木工板商品报价；
- 第5部分：装饰单板贴面人造板商品报价；
- 第6部分：浸渍胶膜纸饰面板商品报价；
- 第7部分：混凝土模板用胶合板商品报价；
- 第8部分：混凝土模板用竹胶合板商品报价；
- 第9部分：指接板商品报价；
- 第10部分：地板坯料商品报价；
- 第11部分：实木地板商品报价；
- 第12部分：实木复合地板商品报价；
- 第13部分：浸渍纸层压木质地板商品报价；
- 第14部分：竹地板商品报价；
- 第15部分：仿古地板商品报价；
- 第16部分：国产原木商品报价；
- 第17部分：进口原木商品报价；
- 第18部分：国产锯材商品报价；
- 第19部分：进口锯材商品报价；
- 第20部分：红木商品报价；
- 第21部分：重组装饰材商品报价；
- 第22部分：重组装饰单板商品报价；
- 第23部分：楼梯板商品报价；
- 第24部分：刨切单板商品报价；
- 第25部分：封边条商品报价；
- 第26部分：防腐木商品报价；
- 第27部分：凹枋商品报价；
- 第28部分：木门商品报价；
- 第29部分：木线条商品报价；

本部分为T/GTIA 7—2019的第13部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本部分由广东省木材行业协会提出并归口。

本部分主要起草单位：广东广物木材产业有限公司（广东鱼珠国际木材市场）、广东省木材行业协会、广东鱼珠木材检测有限公司、广东鱼珠木材电子商务有限公司

T/GTIA 7.13-2019

本部分参与起草单位：华南农业大学、上海福人投资集团有限公司（上海福人国际木材交易中心）、四川岷江物流有限公司（四川大西南建材城·青白江国际木材交易中心）、临沂商城有限责任公司（临沂东证商品交易中心）、陕西东岭现代物流有限公司（陕西西北木材交易市场）、满洲里联众中俄林产品交易有限责任公司（满洲里国际木材交易市场）、浙江联信汇业仓储有限责任公司（东阳市横店名贵木材交易中心）、河北联信汇业仓储集团有限公司（中国国际红木交易基地）、福建省联信汇业仓储有限责任公司（仙游县红木城红木交易中心）、深圳联信汇业仓储有限公司（深圳市观澜新阳光市场）、佛山市南海区九江鱼珠木材市场有限公司（大转湾鱼珠国际木材夹板市场）、江西鱼珠木材市场有限公司（江西鱼珠木材市场）、东莞市鱼珠木材有限公司（东莞市鱼珠木材加工交易中心）、广东中山鱼珠木材产业有限公司（中山大涌鱼珠木材产业园）。

本部分主要起草人：张健民、高振忠、万由庆、何仕海、刘强、潘华、佟学军、田雷、张宇、周发扬、姚壁科、陆英、刘国雄、高鸿江、王珏、赵海龙、张维陈、甄景瑞等。

本部分首次发布。

木材及木制品交易规范体系

第 13 部分：浸渍纸层压木质地板商品报价

1 范围

本标准规定了木材及木制品联盟市场商品报价术语和定义、分类、报价要素与规范、价格采集与发布规范、价格分类、与相关标准的一致性、商品安全、折扣或优惠、结算与支付、数量、验收、交付、服务、仲裁等。

本标准适用于木材及木制品联盟市场浸渍纸层压木质地板商品报价。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用成为本标准的条款。标注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，但使用本标准的各方宜探讨使用这些引用文件最新版本的可能性。未标注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828 计数抽样检验程序

GB/T 18102 浸渍纸层压木质地板

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

3 术语和定义

GB/T 18102、GB/T 2828、GB 18580确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1 分销

分散到代理商或销售点销售的一种销售行为。

3.2 批量

一批的量，指一次性采购或销售（交易）商品较大或成批的量。

3.3 先货后款

通过木材及木制品联盟市场作为担保的第三方，采购方先提货，在约定的时间内偿付货款的一种交易行为。结算价格以提货日报价为基准。

3.4 先款后货

通过木材及木制品联盟市场作为担保的第三方，采购方先付货款，在约定的时间内提货的一种交易行为。结算价格以付款日报价为基准。

3.5 期票

到规定日期才能领取商品或货币的票据。

3.6 信用结算

以木材及木制品联盟市场为信用担保方的一种结算方式。

3.7 贷款结算

木材及木制品联盟市场为采购方贷付的一种结算方式。

4 分类

4.1 按地板基材分：

- a) 以刨花板为基材的浸渍纸层压木质地板
- b) 以中密度纤维板为基材的浸渍纸层压木质地板
- c) 以高密度纤维板为基材的浸渍纸层压木质地板

4.2 按装饰层分:

- a) 单层浸渍纸层压木质地板
- b) 多层浸渍纸层压木质地板
- c) 热固性树脂装饰层压板层压木质地板

4.3 按表面图案分:

- a) 浮雕浸渍纸层压木质地板
- b) 光面浸渍纸层压木质地板

4.4 按用途分:

- a) 公共场所用浸渍纸层压木质地板
- b) 家庭用浸渍纸层压木质地板

5 报价要素与规范

5.1 商品名称

报价应标注商品名称。浸渍纸层压木质地板俗称强化地板。名称宜由装饰层品种名+浸渍纸层压木质地板（强化地板）组成。

5.2 规格

报价应标注商品规格。规格宜采用长×宽×厚方式标注。单位宜采用 mm，允许采用其他公制或英制单位进行标注。

5.3 等级及适用的标准或规范

报价应标注商品质量等级及适用的标准或规范和甲醛释放量等级。

浸渍纸层压木质地板按 GB/T 18102 根据产品的外观质量、理化性能分为优等品、一等品和合格品。等级规范见规范性附录。

甲醛释放量等级宜符合 GB 18580 的规定。木材及木制品联盟市场浸渍纸层压木质地板甲醛释放量等级规范见表 1。

木材及木制品联盟市场浸渍纸层压木质地板质量等级分为 A 级和 B 级，等级规范见表 2。

表1 木材及木制品联盟市场浸渍纸层压木质地板甲醛释放量等级规范

产品名称	试验方法	限量值	使用范围	限量 ^b 标志
浸渍纸层压木质地板	气候箱法 ^a	≤0.12mg/m ³	可直接用于室内	E ₁
	干燥器法	≤1.5mg/L		
<p>a 仲裁时采用气候箱法。</p> <p>b E₁ 为可直接用于室内。</p>				

表2 木材及木制品联盟市场浸渍纸层压木质地板质量等级规范

A级	B级
外观质量与理化性能宜符合GB/T 18102中等级为一等品或优等品的规定	外观质量与理化性能宜符合GB/T 18102中等级为合格品的规定
注：甲醛释放量应符合表1的规定	

5.4 耐磨转数

报价应标注商品的耐磨转数。

5.5 品牌和报价商

报价应标注商品品牌和报价商。

5.6 单位

报价应标注商品的计量单位，宜采用元/m²为计量单位。

5.7 日期

报价应标注日期，日期格式为：年-月-日；如 2019-08-08。

5.8 运输

报价宜说明是否包含运输与装卸费用。

5.9 结算与支付方式

报价宜说明货款的结算与支付方式。木材及木制品联盟市场的结算与支付方式见本标准第 11 章。

5.10 交付方式

报价宜说明商品的交付方式。宜按木材及木制品联盟市场内交付、卖方工厂交付、买方指定地点交付进行说明。

6 价格采集与发布规范

6.1 价格采集

价格来源、方法、渠道应可靠，价格采集要素应与本标准规定的报价要素一致并符合本标准第 5 章中的相关规定。

6.2 商品报价表

商品报价表见资料性附录。附录表格中的各报价要素应符合本标准第 5 章中的相关规定。

7 价格分类

木材及木制品联盟市场浸渍纸层压木质地板价格宜按以下分类进行报价：

7.1 基准价格

木材及木制品联盟市场报价表上的价格。

7.2 零售价格

木材及木制品联盟市场内出售最小单位浸渍纸层压木质地板的价格。其报价高于基准价格。

7.3 小批量价格

木材及木制品联盟市场内出售较小批量浸渍纸层压木质地板的价格。

7.4 大批量价格

木材及木制品联盟市场内出售较大批量浸渍纸层压木质地板的价格。

7.5 分销价格

针对分销商的销售价格。

7.6 常期客户价格

与木材及木制品联盟市场签定常期供货合同客户的价格。执行合同价格。

8 与相关标准的一致性

在木材及木制品联盟市场出售的浸渍纸层压木质地板质量要求和认证宜执行木材及木制品联盟市场采用的标准。如有与木材及木制品联盟市场采用的标准规定的质量要求和认证不一致的产品，宜在报价中进行说明。采用的标准包括国家标准、企业标准、FSC认证、CARB认证、行业标准及其它标准或规定。

8.1 国家标准

产品质量要求应符合GB/T 18102的相关规定。

8.2 企业标准

产品质量要求应符合经技术监督局备案的企业标准的相关规定。

8.3 FSC认证

产品要求应符合FSC认证程序的相关规定。

8.4 CARB认证

产品质量符合CARB认证要求。

8.5 行业标准

产品质量要求应符合经国家标准化委员会备案的行业标准的相关规定。

8.6 其它标准或规定

产品质量要求应符合以上标准范围外的其它标准或规定。

9 商品安全

报价中的室内用浸渍纸层压木质地板甲醛释放量等级应符合木材及木制品联盟市场浸渍纸层压木质地板甲醛释放量等级规范。

10 折扣或优惠

在鱼珠木材网或木材及木制品联盟市场频繁、大量交易的客户可享受价格折扣或其它优惠。

11 结算与支付

商品交易宜选择以下方式进行结算与支付：

11.1 现金结算

以现金的形式进行结算。

11.2 支票结算

以支票的形式进行结算。支票包括普通支票、现金支票和转帐支票。以采购方资金到销售方的帐户视为结算过程完成。

11.3 期票结算

根据供需双方的协议，可以采用期票的方式进行结算。木材及木制品联盟市场可以按约定协议条款作为担保方，并承担可能给双方带来的结算风险。这种结算方式在供、需、担保方签署相应的协议并生效后即可视为完成结算。

11.4 信用证结算

在木材及木制品联盟市场所售浸渍纸层压木质地板商品，可以采用信用证结算。信用证结算的价格由供需双方在基准报价的基础上进行浮动。但在信用证中至少应对以下条款进行说明：

- (1)对信用证本身的说明。如其种类、性质、有效期及到期地点。
- (2)对货物的要求。根据合同进行描述。
- (3)对运输的要求。
- (4)对单据的要求，即货物单据、运输单据、保险单据及其它有关单证。
- (5)特殊要求。
- (6)开证行对受益人及汇票持有人保证付款的责任文句。
- (7)银行间电汇索偿条款。
- (8)不符合国内法律规定或不属我国法律管辖的信用证交易不在本标准的范围内。

11.5 信用结算

木材及木制品联盟市场可以为供需双方提供信用结算。即木材及木制品联盟市场可为供、需双方办理垫付业务。在供方、需方与木材及木制品联盟市场签署相应的合同后，即可根据相应的合同条款进行浸渍纸层压木质地板商品的交易。

11.6 贷款结算

木材及木制品联盟市场可以为采购方代为办理贷款业务。在采购方与木材及木制品联盟市场办理规定的程序后，即可根据协议采购市场中出售的浸渍纸层压木质地板商品。

11.7 抵押结算

木材及木制品联盟市场可为交易双方办理抵押采购。采购方可以用拥有合法的抵押物通过木材及木制品联盟市场进行抵押结算交易。

12 数量

木材及木制品联盟市场浸渍纸层压木质地板交易数量宜符合以下约定类型：

12.1 现货数量

可用于现货交易的浸渍纸层压木质地板数量。

12.2 期货数量

在某一时期内可以进行交易的浸渍纸层压木质地板数量。报价应注明交易期限。

12.3 合同数量

按合同约定可进行交易的浸渍纸层压木质地板数量。

13 验收

13.1 验收依据

除供需双方约定外，验收宜按实际报价中木材及木制品联盟市场采用的标准作为依据。

13.2 抽样

除供需双方约定外，抽样方法宜按实际报价中木材及木制品联盟市场采用的标准规定执行。

13.3 检验项目

除供需双方约定外，检验项目宜按实际报价中木材及木制品联盟市场采用的标准规定执行。

13.4 检验结论

除供需双方约定外，检验结论宜按实际报价中木材及木制品联盟市场采用的标准规定执行。

13.5 复检

除供需双方约定外，复检宜按实际报价中木材及木制品联盟市场采用的标准规定执行。

13.6 其他

实际报价中木材及木制品联盟市场采用的标准未进行规定的验收项目按合同规定执行。

14 交付

木材及木制品联盟市场浸渍纸层压木质地板交付方式宜符合以下约定类型：

14.1 现货交付

完成结算程序后在木材及木制品联盟市场内立即进行的浸渍纸层压木质地板商品交付活动。

14.2 期货交付

完成结算程序后的一定时间内再进行的浸渍纸层压木质地板商品交付活动。

14.3 合同交付

按供需双方合同规定进行的浸渍纸层压木质地板商品交付活动。

15 服务

15.1 质量保证期

木材及木制品联盟市场所售浸渍纸层压木质地板商品实行交付验货制度，即在交付过程中进行货品检验验收。

15.2 售后服务

木材及木制品联盟市场对所售浸渍纸层压木质地板商品实行产品质量的跟踪服务制度，对所售浸渍纸层压木质地板商品在使用过程中出现的问题进行跟踪，如出现质量问题，并查确属销售方责任的情况下，将在木材及木制品联盟市场相关网上予以公布。

16 仲裁

依木材及木制品联盟市场商品报价标准进行交易产生的纠纷，质量部分以广东省木材与木材制品产品质量监督检测站检测结论作为仲裁最终依据；其它部分如不能协商一致，以当地法院判决为终审判决。

规范性附录：

浸渍纸层压木质地板各等级外观质量要求与质量等级规范见表3。

表3 浸渍纸层压木质地板各等级外观质量要求

缺陷名称	正面			背面
	优等品	一等品	合格品	
干、湿花	不允许		总面积不超过板面的3%	允许
表面划痕	不允许			不允许露出基材
表面压痕	不允许			
透底	不允许			
光泽不均	不允许		总面积不超过板面的3%	允许
污斑	不允许	≤3mm ² ，允许1个/块	≤10mm ² ，允许1个/块	允许
鼓泡	不允许			≤10mm ² ，允许1个/块
鼓包	不允许			≤100mm ² ，允许1个/块
纸张撕裂	不允许			≤10mm，允许1处/块
局部缺纸	不允许			≤20mm ² ，允许1处/块
崩边	不允许			允许
表面龟裂	不允许			不允许
分层	不允许			不允许
榫舌及边角缺损	不允许			不允许

浸渍纸层压木质地板各等级理化性能指标符合见表 4。

表 4 浸渍纸层压木质地板理化性能表

检验项目	单位	优等	一等	合格
静曲强度	MP	≥40.0		≥30.0
内结合强度	MP	≥1.0		
含水率	%	3.0~10.0		
密度	g / cm ³	≥0.80		
吸水厚度膨胀率	%	≤2.5	≤4.5	≤10.0
表面胶合强度	MP	≥1.0		
表面耐冷热循环		无龟裂、无鼓泡		
表面耐划痕		≥3.5N 表面无整圈连续划痕	≥3.0N 表面无整圈连续划痕	≥2.0N 表面无整圈连续划痕
尺寸稳定性	mm	≤0.5		
表面耐磨	转	家庭用：≥6 000		
		公共场所用：≥9 000		
表面耐香烟烧灼		无黑斑、裂纹和鼓泡		
表面耐干热		无龟裂、无鼓泡		
表面耐污染腐蚀		无污染、无腐蚀		
表面龟裂		0 级	1 级	
表面耐水蒸气		无突起、变色和龟裂		
抗冲击	mm	≤9	≤12	
甲醛释放量	mg / 100g	A 类：≤9		
		B 类：>9~40		

资料性附录：

表5 木材及木制品联盟市场浸渍纸层压木质地板（强化地板）商品报价表

商品名称	规格	质量等级	适用标准或规范	甲醛释放量等级	耐磨转数	品牌	报价商	单位	价格	报价时间

注：
 商品名称只需标注装饰层品种名。
 以上的报价一般是指下列情况下的价格：
 1 结算方式：现金结算。
 2 交易数量：小批量(零售价格)。
 3 交付方式：木材及木制品联盟市场内交付。
 4 运费：不含。
 报价详情请咨询报价商。