

# T/ARYXH

## 阿拉善白绒山羊协会团体标准

T/ARYXH 002—2023

### 阿拉善白绒山羊原绒分级技术规程

Grading standard for raw cashmere of Alxa White Cashmere Goat

2023 - 02 - 15 发布

2023 - 02 - 15 实施

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由阿拉善白绒山羊协会提出。

本文件由阿拉善白绒山羊协会归口。

本文件起草单位：阿拉善盟畜牧研究所、阿拉善白绒山羊协会、阿拉善右旗动物疫病预防控制中心、额济纳旗动物疫病预防控制中心。

本文件主要起草人：王筱珊、张尚军、张文兰、苏雪、张强、斯琴图雅、张辉、道勒玛、邱胜玉、高珊、王静瑜 范慧 仲永生

# 阿拉善白绒山羊原绒分级标准

## 1 范围

本文件规定了阿拉善白绒山羊原绒的绒毛颜色分类、分级分等要求、检测、标志、包装、运输、储存的要求。

本文件适用于阿拉善白绒山羊原绒的生产、销售、交易、检验等方面。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18267 山羊绒

DB15/T 2476-2021 阿拉善型绒山羊个体绒毛样品采集及测定规范

DB15/T 551 分梳山羊绒白度试验方法

## 3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

## 4 绒毛样品采集

### 4.1 采集部位

母羊在体侧肩胛骨后缘10cm偏上处，绒毛样重量不小于20g；种公羊在颈部、体侧、背部、臀部、腹部，每个部位绒毛样重量不小于20g；羔羊在两面体侧肩胛部位，绒毛样重量不小于10g。

### 4.2 采集方法

采样前对采样羊只的耳标号（外挂耳标、电子耳标）、性别、年龄、采样部位、采样地点、采样时间等信息进行登记。没有耳标的羊只采样前要先佩戴耳标或埋置电子耳标，并记录耳标号。

采集时清理羊只体表污物，分离采集部位绒毛见到皮肤，用剪毛弯剪紧贴皮肤剪取。不得随意剪取，以免破坏绒纤维长度。

### 4.3 样品封袋

按照DB15/T 2476-2021执行。

## 5 检测

### 5.1 样品制备

按照GB 18267执行。

### 5.2 平均直径

按照DB15/T 2476-2021执行。

### 5.3 洗净率、净绒率、手扯长度

按照GB 18267执行。

### 5.4 白度

按照DB15/T 551执行。

## 6 绒毛颜色分类

6.1 阿拉善白绒山羊绒毛颜色按照 GB 18267 的规定分类。

6.2 青、紫山羊绒不得与白山羊绒混合。

6.3 如不同颜色类别的山羊绒相混，按颜色深度定类。

## 7 分级分等要求

7.1 阿拉善白绒山羊原绒分级分等、品质特征应符合表 1 的规定。

7.2 疵点绒中的生皮绒、熟皮绒、干退绒、灰退绒应分拣出单独包装，疥癣绒、虫蛀绒、霉变绒等不得混入。

7.3 阿拉善白绒山羊原绒回潮率不得大于 13%。

表 1 阿拉善白绒山羊原绒分级分等要求

等级	平均直径 ( $\mu\text{m}$ )	手扯长度 (mm)	品质特征
特级一等	<14.00	$\geq 40.00$	颜色纯白、自然、光泽明亮而柔和，手感滑糯细腻。纤维有自然弯曲，强力和弹性好，含有微量易于脱落的皮屑。
特级二等		<40.00	
一级一等	$\geq 14.00, \leq 14.50$	$\geq 42.00$	颜色纯白、自然、光泽明亮，手感光滑。纤维有自然弯曲，纤维强力和弹性好，含有微量易于脱落的皮屑
一级二等		<42.00	
二级一等	$> 14.50, \leq 15.00$	$\geq 43.00$	颜色亮白色，光泽亮，手感好。纤维强力适中，富有弹性，含有少量易于脱落的皮屑
二级二等		<43.00	
三级一等	$> 15.00, \leq 15.50$	$\geq 44.00$	自然白色，有光泽，手感尚好。纤维强力适中，富有弹性，含有皮屑
三级二等		<44.00	
四级	$> 15.50, \leq 16.50$	$\geq 45.00$	自然白色，有光泽，手感尚好。纤维强力适中，富有弹性，含有皮屑
五级	$> 16.50$	$\geq 45.00$	自然白色，有光泽，手感尚好。纤维强力适中，富有弹性，含有皮屑

## 8 标志、包装、运输、贮存

按照GB 18267执行。