

T/LSTS

陵水黎族自治县优特产品推广协会团体标准

T/LSTS 0006—2023

陵水珍珠

2023 - 07 - 20 发布

2023 - 07 - 22 实施

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陵水黎族自治县优质特色产品推广协会提出。

本文件由陵水黎族自治县优质特色产品推广协会归口。

本文件起草单位：海南永准质检技术服务有限公司、陵水黎族自治县优质特色产品推广协会、海南智行科技服务有限公司，海南云智检质量技术服务有限公司。

本文件主要起草人：林宇超，王丽丽，王晓平，唐海云，陈川广。

陵水珍珠

1 范围

本标准规定了陵水珍珠的术语和定义、要求、标签标识的要求。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 要求

4.1 生产地域环境

4.1.1 范围

应在陵水黎族自治县全域范围内，即北纬18° 22′ -18° 47′ ，东经109° 45′ -110° 08′ 。

4.1.2 气候

热带岛屿性季风气候，高温多雨，年平均温度25.4℃，年平均日照时数2261h；年平均降水量1717mm，平均相对湿度80%。

4.1.3 水域

海域有香水湾、陵水湾、清水湾和土福湾四个海湾；有分界洲岛和南湾半岛；天然港口有新村港、黎安港、水口港、山中港、港坡港。其中最大港口是新村港，水域面积33390亩，可利用面积18537亩。港内水文温17℃-30℃，盐度18.3%。

4.2 质量要求

陵水珍珠的质量应符合表1要求。

表1 质量要求

要 求	分 类	
	大珠母贝珍珠（白蝶贝）	马氏珠母贝珍珠
外观	以白色、金黄色为主，珍珠光泽强；形状正圆、圆形；光洁无暇、微瑕；直径10-20mm。	以白色、浅黄白色为主，珍珠光泽强；形状正圆、圆形；光洁无暇、微瑕；直径5-8mm。
内部结构	无核，具有薄层同心放射状结构。	
密度/（g/cm³）	2.72-2.78	
折射率	1.500-1.685，点测为1.53-1.56	
紫外荧光	一般蓝，绿，蓝绿；长波比短波强。	
表面特征	表面细微层纹，可见沟纹、凹凸、斑点等微小瑕疵。	

5 标签标识

按GB/T 31912 的规定执行。
